

## Golvguiden

Produkt	Genomsnittlig filmtjocklek	Användningsområde
<b>A. Dammbindning</b>  1-2 x Temafloor Fluat	0 mm	Dammbindning i industrilokaler, lager och garage.
<b>2. Impregnerande produkter</b>  <i>Lösningsmedel- eller vattenburen 2-komp epoxilack</i>  <i>Fukthärdande polyuretanlack</i>  1-2 x Temafloor 25 eller Fontedur FL Matt betonglack	< 0.02 mm	Golv utsatta för måttlig påfrestning inom lager- och industrilokaler samt förberedelse till dammbindning.
<b>B. Lösningsmedelsburna färger och lacker</b>  2-komp epoxyfärg  2 - 3 x Fontecoat FL 100  2 - 3 x Temafloor 50 epoxifärg	0.04 - 0.1 mm	Gamla och nya betonggolv utsatta för måttlig kemisk och mekanisk påfrestning i lager- och industrilokaler.  För färdigmålning av nya och gamla pooler och simbassänger.

**C. Lösningsmedelsfria färger, lacker och ytskikt**

2 x Temafloor 150 epoxifärg

0.1 - 0.5 mm

Gamla och nya betonggolvs utsatta för måttlig kemisk och mekanisk påfrestning i lager- och industrilokaler.

2 x Temafloor 210 epoxilack

Gamla och nya betonggolvs utsatta för måttlig eller hög kemisk och mekanisk påfrestning. Lämplig för butiker, Showrooms, maskinrum och källare.

1 - 2 x Temafloor 220 epoxilack

*Mosaic-flingor:*

2 x Temafloor 150 epoxifärg +  
Mosaic flingor, 30 g/m<sup>2</sup>

Gamla och nya betonggolvs utsatta för måttlig eller hög kemisk och mekanisk påfrestning. Används i lager- och produktionsanläggningar.

1 - 2 x Temafloor 210 epoxilack

1 - 2 x Temafloor 200 epoxilack

1 x Temafloor P 300  
epoxibeläggning

**D. Självutjämnande beläggningar**

1.0 - 4.0 mm

Betonggolvs utsatta för hög kemisk och mekanisk påfrestning och truckkorridorer i lager- och produktionsanläggningar. Även lämplig när golvytan ska vara jämn, hygienisk och lätt att rengöra (t.ex. sjukhus, lab, läkemedel- och matframställning)

1 - 2 x Temafloor 200 epoxilack

1 x Temafloor 3000 epoxi screed

Golv av betong och asfaltemulsion utsatta för hög mekanisk påfrestning i industrianläggningar och verkstäder. Även lämplig för lastkajer och ventilationsrum. Ljudabsorberande.

1 - 2 x Temafloor 200 epoxilack

1 x Temafloor PU polyuretan screed

**E. Mortars**

&gt; 3.0 mm

Gamla och nya betonggolvs utsatta för hög mekanisk och kemisk belastning inom mekanisk, kemisk och livsmedelsindustri.

1 - 2 x Temafloor 400 epoxilack

1 x Temafloor 4000 epoxi screed

1 - 2 x Temafloor 400 epoxilack

**F. Elektriskt ledande ytskikt**

1.5 - 2.0 mm

För betonggolvs utsatta för tung mekanisk påfrestning inom process- och elindustri där elektrisk ledningsförmåga enligt IEC 61340-5-1 krävs.

1 x Temafloor 200

1 x Temafloor 310 ESD Primer

1 x Temafloor 4000 ESD